

LAUDO TÉCNICO. REPORT TESTS

Normas vigentes. Current standard

ABNT NBR 14917-1 | ISO 26987 | EN 660-2 | ABNT NBR 16626

Dijon



Foto Ilustrativa.
Illustrative photo.

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referência: Reference: | LVT19220003 | Espessura: Thickness: | 2mm 0,08" | Formato: Size: | 192x1220 mm 7,6"x48" |
| Capa. Minimum joint : | 0,20mm 0,0079" | Peças por caixa: Pieces in box: | 20 | Área de cobertura: Coverage: | 4,68m² 50,37sqft |
| Tipologia: Typology: | Revestimento vinílico Vinyl covering | Peso por caixa: Weight per box: | 17,30kg 38,14lbs | Padronagem: Pattern: | Madeira Wood pattern |
| Relevo: Embossing: | Microtextura Micro-embossed | Instalação: Installation: | Colado Glued | Classe: Class: | 22 |

Indicação de uso: Local 1: Uso residencial geral e comercial leve - Ambientes de baixo tráfego, como salas, quartos, quartos de hotel e pequenos comércios sem acesso à calçada.
Use 1: General residential use and light commercial use - Low-traffic environments, such as living rooms, bedrooms, hotel rooms and small commercial spaces without direct sidewalk access.

Armazenamento: Armazene sempre na horizontal e em local plano de base elevada. Empilhamento máximo de 20 caixas.
Always store horizontally on a flat, elevated base. Maximum stacking: 20 boxes.

| Características Characteristics | Norma de ensaio Test Standard | Valor normativo Normative Value | Resultado Villa vinílico Villa vinílico results |
|---|----------------------------------|--|--|
| Tipo de revestimento Type of coating | ABNT NBR 14917-1 | Heterogêneo de base compacta HTC Compact base heterogen HTC | Heterogêneo de base compacta HTC Compact base heterogen HTC |
| Teor de aglutinantes Binder content | ISO 10582 | Tipo I Type I | Tipo I Type I |
| Gramatura Grammage | ISO 23997 | 3,7kg/m² | 3,7kg/m² |
| Resistência química Chemical resistance | ISO 26987 | Resiste a substâncias comuns Resists common substances | Resiste a substâncias comuns Resists common substances |
| Resistência a abrasão Abrasion resistance | EN 660-2 | Não se aplica Not applicable | Não se aplica Not applicable |
| Resistência ao escorregamento Slip resistance | DIN 51130 | R9 | R9 |
| Estabilidade dimensional Dimensional stability | ISO 23999 | ≤0,25% | ≤0,25% |

Recomendações. Recommendations

A Villa vinílico garante seus produtos desde que atendidas as condições de assentamento descritas nas embalagens. Estocar o produto sempre na horizontal, em local fechado, plano e de base elevada, mantém a integridade do produto e da embalagem. Recomendações de manuseio, cuidados, limpeza e instalação dos vinílicos acesse o QR-Code ou site: <http://www.villagres.com.br/downloads>. E, para atendimento comercial entre em contato conosco através do telefone: (19) 3545-9000.

Villa Vinyl guarantees its products provided that the installation conditions described on the packaging are followed. Always store the product horizontally, in a closed, flat location with an elevated base, to maintain the integrity of both the product and the packaging. For handling, care, cleaning, and installation recommendations for vinyl flooring, access the QR code or visit the website: <http://www.villagres.com.br/downloads>. And for commercial inquiries, please contact us by phone at (19) 3545-9000.



18-02-2026